

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Санитарный силикон GUDFOR 100% для ванной комнаты и кухни

GUDFOR 100% – это высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик для профессионалов. GUDFOR 100% идеально подходит для герметизации швов на кухне и в ванной комнате. Продукт защищен от ультрафиолета и не реагирует на колебания температуры. Благодаря этому он также идеально подходит для наружных работ. Высокое качество, максимальная концентрация силикона и надежная защита от плесени обеспечивают превосходный, быстрый и гарантированный результат. Сверхбыстрое время полимеризации позволяет использовать душ или раковину уже через 25 минут. Данный продукт имеет один из самых высоких показателей твердости по Шору-А, что позволяет создавать долговечные и очень прочные соединения. Оптимальная плотность и прочность на растяжение позволяют удобно и просто сформировать шов или соединение. Все вышеперечисленные преимущества позволяют предоставить 10-летнюю гарантию на GUDFOR 100%.

Преимущества



Максимальная защита от плесени - XS1.



Можно пользоваться душем через 25 минут.



Для внутренних и наружных работ.



Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.



Эластичный и очень прочный шов.



Не меняет цвета, не желтеет.


Технические характеристики

Основа	Кислотный силикон
Цвет	Белый, прозрачный
Формирование пленки (DBTM 16)	5 мин.
Плотность	1,03 г/мл
Потеря массы 2h / 130°C	3%
Рабочая температура	+5 °C до +40 °C
Термостойкость после отверждения	-40 °C до +180 °C
Защита от плесени (EN 15651-3)	XS1
Время полного отверждения	2-3 мм/24 час.
Модуль эластичности, 100%	0,35 МПа
Прочность на растяжение (DIN 53504 S2)	1,8 Н/мм²
Растяжение на разрыв	650%
Твердость по Шору А (DIN 53505)	21
Подвижность соединения	20%
Морозостойкость при транспортировке	до -15 °C

Следующие параметры были измерены при +23 °C и относительной влажности 50%.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Области применения



Герметизация в ванных комнатах и на кухнях.

Герметизация бассейнов.

Остекление.

Различные фасадные работы.

Другие сантехнические работы.

Отличная адгезия с:



Керамика



Алюминий



Большая часть пластмасс



Стекланные поверхности



Стекло



Непористые поверхности



Дерево



Чугун

Условия применения

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать жира и пыли. Температура применения от +5 °C до +40 °C. GUDFOR 100% лучшая адгезия с непористыми поверхностями такими как стекло, керамика, крашенная древесина, и покрытые эмалью поверхности.

Инструкция по применению

Отрежьте кончик верхней части картриджа и привинтите прилагаемое сопло. Вставьте картридж в пистолет-выжиматель и заполните сопло герметиком, нажав на курок пистолета несколько раз. Правильные пропорции шва хорошо поглощают смещение строительных материалов. Для стежков шириной до 10 мм отношение глубины к ширине должно составлять 1 : 1 при минимальной глубине и ширине 5 мм. Для стежков шириной более 10 мм глубина рассчитывается путем деления ширины на 3 плюс 6 мм.

Не использовать

- С PE, PP, PC, PMMA, PTFE, мягкими пластиками, неопреном, битумом.
- С бетоном, мрамором, свинцом, медью и цинкованной сталью.

Упаковка

310 мл пластиковый картридж, 12 картриджей в коробке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Условия складирования

Гарантийный срок складирования – 24 месяца от даты производства. При условии содержания в закрытой оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Меры предосторожности

Паспорта безопасности для этого продукта должны быть изучены перед использованием. Паспорта безопасности доступны по запросу у официальных дистрибьюторов.

Управление отходами

Полностью опорожнить упаковку и утилизировать надлежащим образом.

Сертификация



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20LM
EN 15651-2 G-CC 20LM
EN 15651-3 XS1

